

E-pasts: info@dansand.dk +45
 Tālrunis: 8682 5811
 Producents: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Atbildīgais: Afdelingschef QHSE, Morten Grundvad 600010
 Preces numurs:
 Produkta apzīmējums: Sasmalcināti, mazgāti un krāsni žāvēti akmens putekļi ar pievienotām minerālvielām

Dansand® akmens putekļi bruģēšanai

Akmens putekļi šaurām un platām šuvēm



Apraksts

Mūsu tumšā granīta akmens putekļi ir lieliska izvēle gan platām, gan šaurām šuvēm starp betona flīzēm un dabīgajiem bruģakmeņiem. Putekļi nodrošina lielisku rezultātu, lai pieskaņotu bruģakmeņus noteiktām īpašībām, piemēram, bruģakmeņiem, un atstāj ļoti maz putekļu.

NO GROW maisījums sastāv no sasmalcinātiem, mazgātiem un žāvētiem granītiem ar pievienotu minerālu piedevu. Piedevai ir dabiski augsts pH līmenis, kas šuvēs rada barības vielām nabadzīgu augšanas vidi. Nezaļu sēklas izžūst un nevar iesakņoties un dīgt. Minerālvielas izšķīst lēni un netiek izskalotas līdz 10 lietus gadiem.

Pareizi lietojot DANSAND® akmens putekļus, jūs iegūstat lielisku rezultātu, kas saglabājas daudzus gadus.

DANSAND® AKMENS PUTEKĻU PRIEKŠROCĪBAS

- Sasmalcināts, mazgāts un krāsni žāvēts granīts ar pievienotu minerāli
-
- Putekļains. Dabiski augsts pH līmenis rada barības vielām nabadzīgu augšanas vidi locītavās.
- Ūdenscaurlaidīgs.
- Viegli iesmērējams šuvēs. Nodrošina
- stabilas, kompakts šuves – īpaši labi sablīvējas šuvēs.
- Platām šuvēm līdz 20 mm. Efektīva,
- ja šuves augstums ir vismaz 40 mm.

https://dansand.dk/wp-content/uploads/2025/09/Dansand_S_toneDust_GB-Final_1.mp4 [video]



Specifikācijas

DEKLARĀCIJA

Dansand® akmens putekļi sastāv no mazgātiem, krāsni žāvētiem granīta akmens putekļiem. Ir pievienota minerālu piedeva ar augstu pH līmeni. Pieejams antracīta krāsā. Šuvju materiāls ir gatavs maisījums un to var izmantot tieši no iepakojuma.

IEPAKOJUMS

Salizturīga folija. Plastmasas maisiņi no PP materiāla.

UZGLABĀŠANA

Somas vasarā var uzglabāt ārā.

Tomēr mēs iesakām uzglabāt pārklātu vietu, jo plastmasas plēve neiztur spēcīgu lietu.

DROŠĪBA

Drošības datu lapas var iegūt, izmantojot šo [saiti](#).

FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS

PIEGĀDE

20 kg salizturīgā folijas maisiņā.

VIDES INFORMĀCIJA UN IZMETĪŠANA

Šuvju materiāls nedrīkst būt klasificēts kā bīstams saskaņā ar Dānijas Vides ministrijas klasifikācijas un marķēšanas noteikumiem. Atlikumus nodod pārstrādes stacijā. Šuvju materiālu nedrīkst izliet kanalizācijā. Plastmasas maisiņi ir izgatavoti no PP materiāla.

Ievietojiet konteinerā, kas paredzēts degošiem atkritumiem vai pārstrādei. Iestāžu prasības nocietinātu teritoriju izveidei, uzturēšanai un javošanai var atšķirties valsts un vietējā līmenī. Tāpēc pirms kopīgu darbu uzsākšanas iepazīstieties ar piemērojamajiem valsts un/vai vietējiem noteikumiem.

Graudu izmērs

0–3 mm



Manuāli

PIETEIKUMS

Jaunam un esošam bruģim. Tikai lietošanai ārpus telpām uz sausas pamatnes. Piemērots tikai nesaistītai pamatnei. Piemērots privātai lietošanai.

Paredzamais daudzums: 14 x 21 x 5 cm bruģakmeņi ar

23 mm šuves platums = 2,0 kg/m². Mūsu [pārklājuma kalkulators](#) var palīdzēt atrast pareizo nepieciešamo summu.

Šuves dziļumam jābūt vismaz 40 mm. Šuves platumam jābūt no 3 līdz 10 mm.

KĀ TO IZDARĪT

Brūgakmeņi tiek klāti uz ilgtspējīga grants un smilšu slāņa saskaņā ar spēkā esošajiem bruģēšanas darbu standartiem.


Šuvju materiāls ir ūdeni caurlaidīgs tāpat kā parastās šuvju smiltis, tāpēc arī pamatslānim jābūt ūdeni caurlaidīgam.

UZPILDĪŠANA

DANSAND® akmens puteklī nav līdzeklis pret nezālēm. Lai novērstu esošo nezāļu augšanu, pirms šuves aizpildīšanas tās un to saknes ir pilnībā jāizņem. Notīriet šuvi no vecā šuvju materiāla tādā dziļumā, kas atbilst akmens kopējam augstumam. To dara ar šuvju tīrītāju. Pēc tam varat izmantot augstspiediena tīrītāju, taču esiet uzmanīgi, lai nesabojātu bruģakmeņus vai pamatni.

Aizpildiet šuvi, kā aprakstīts jauna bruģa javas aizpildīšanas laikā.

1. darbība



Brūgakmeņim jābūt pilnīgi sausam.

2. darbība



Sajauciet pildījuma materiālu ar lāpstu mūrēšanas vannā vai ķerra, lai minerāls piedevas ir labi sajauktas ar kvarca smiltis. Nekad nesajauciet saturu no vairāk nekā divām somām vienlaikus.

3. darbība



Ievietojiet špakteles materiālu šuvēs, izmantojot mīkstu slotu. Slauciet pa diagonāli pāri šuvēm, līdz tās ir pilnībā aizpildītas.

4. darbība

APKOPE

Lai izvairītos no nezālēm šuvēs un nobīdēm pārklājumā, šuvei vienmēr jābūt piepildītai pilnā augstumā un pilnībā attīrītai no augsnes un citiem organiskiem materiāliem. Bruģi var tīrīt ar cietu slotu pēc nepieciešamības, un šuves var aizpildīt atkārtoti. Sūnas un aļģes var noņemt ar piemērotiem līdzekļiem. nozīmē. Ekstrēmi laika apstākļi var izraisīt

izsvīdumi bruģakmeņu šuvēs un malās. Tomēr tie parasti noskalojas nākamās lietusgāzes laikā. Šīs sāls nogulsnes var noņemt arī regulāri tīrot bruģakmeņus.

LŪDZU, ŅEMĪET VĒRĀ:

- Nelietojiet savienojuma materiālu tieši savienojumā blakus cokolam vai citam mūrim. Izmantojiet neitrālu tā vietā izmantojiet smiltis, jo pretējā gadījumā pastāv risks izsvīdums.
- Nav piemērots ķieģeļiem, flīzēm un porainiem dabīgiem materiāliem akmeņi
- Materiāla lietošanas laikā var rasties izsvīdumi zem nojumēm (autostāvvietām utt.). To var noņemt ar ūdeni vai izmantojot slotu. Izsvīdums zem nosegtajām vietām galu galā izzudīs, jo Minerālvielās samazinās sāļu pārpalikums.
- Lietot tikai uz sausa seguma un sausā laikā apstākļi.



Noslaukiet bruģa virsmu no visiem granīta putekļiem, izmantojot mīkstu slotu. Pretējā gadījumā putekļi var atstāt pelēcīgas nogulsnes, kas laika gaitā izzudīs. Nogulsnes var samazināt arī, beržot bruģi pēc lietusgāzes.


5. darbība



Vismaz divas reizes sablīvējiet šuvju aizpildīšanas materiālu, izmantojot plāksņu vibratoru. Izmantojiet aizsargājošu gumijas paklājiņu, lai nesabojātu bruģi.

Pārbaudiet, vai šuves materiāls ir stingri sablīvēts. Vislabāk to izdarīt ar lāpstiņu. Lāpstiņu šuves materiālā drīkst iespiest tikai dažus mm.

6. darbība



Ja nepieciešams, papildiniet šuves un notīriet no pārklājuma lieko materiālu.

PIEZĪME! Izvairieties no špaktelēšanas materiāla lietošanas savienojumos, kas robežojas ar cokolu, jo pastāv izplešanās bojājumu un izsvīdumu risks. Izmantojiet neitrālas špaktelēšanas smiltis vai ieklājiet smiltis savienojumos, kas robežojas ar cokolu.



Dansand® akmens putekļi bruģēšanai

Varianti: Sasmalcināts, mazgāts un krāsni žāvēts
granīts ar pievienotiem minerāliem