

E-pasts: info@dansand.dk +45
 Tālrunis: 8682 5811
 Variants: Antracīts, Daba
 Produkta apzīmējums: Mazgātas, žāvētas un šķīrotas kvarca smiltis, saistvielas un cements

Atbildīgais: Afdelingschef QHSE, Morten Grundvad 600411,
 Preces numurs: 600612
 Producents: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

DANSAND TOP LOCK®

Polimēru bruģakmeņu fiksators ar nezāļu rašanās īpašībām

ZĪMOLA NOSAUKUMS LIELBRITĀNIJĀ: DANSAND® FIRM FIX



Apraksts

DANSAND TOP LOCK® ir izturīgs polimēru bruģakmeņu fiksators, ko ir viegli lietot. Polimēru bruģakmeņu fiksators ir veidots uz smalku, krāsni žāvētu, noapaļotu kvarca smilšu bāzes, padarot to

Materiālu ir viegli sadalīt šuvēs. TOP LOCK® polimēru bruģakmeņu fiksatoram ir optimāla šķiedru līkne, kas ļauj materiālu viegli sablīvēt šuvēs, nodrošinot stabilas, izturīgas un elastīgas bruģa šuves. Lietus laikā šuves kļūst elastīgas un sausos apstākļos atkal sacietē, veidojot izturīgu barjeru pret nezāļu sēklām un

kukaiņi. TOP LOCK® polimēru bruģakmens fiksators ir piemērots izmantošanai terasēs, piebraucamajos ceļos un celiņos. TOP LOCK® polimēru bruģakmens fiksators veido stabilas un ūdeni caurlaidīgas šuves.

DANSAND TOP LOCK® PRIEKŠROCĪBAS

- Mazgātas, krāsni žāvētas kvarca smiltis ar saistvielām
- Stingras, elastīgas bruģa šuves
- Dabīgs nezāļu aizkavēšanas efekts
- Ūdens caurlaidīgs
- Viegli iesmērēt šuvēs
- Savienojumiem ar platumu 3–10 mm
- Efektīvs, ja šuves augstums ir vismaz 40 mm

https://dansand.dk/wp-content/uploads/2025/09/Dansand_TOPLOCK_GB_1.mp4 [/video]

ar ilgu kalpošanas laiku. Sacietējusi šuve kļūst stipra un elastīga, ļaujot tai izturēt atkārtotu slaucīšanu, salu un nelielas pamatnes kustības. Risinājumu ir viegli uzturēt, un to var izmantot gan jaunām bruģa šuvēm, gan esošo virsmu atjaunošanai. Izmantojiet mūsu [pārklājuma kalkulatoru](#), lai aprēķinātu nepieciešamo daudzumu jūsu projektam. Kā vadlīnija, sagaidiet 20 kg uz 5–10 kvadrātmetriem. metri.



Specifikācija

DEKLARĀCIJA

Kvarca smiltis, cements un organiskās saistvielas. Pieejams neitrālās vai antracīta krāsās. Gatavs maisījums, ko var lietot tieši no iepakojuma.

IEPAKOJUMS

Salizturīga folija. Plastmasas maisiņi no PP materiāla.

UZGLABĀŠANA

Maisus vasarā var uzglabāt ārā. Ziemā uzglabāt sausā vietā. Iesakām uzglabāt pārklātā vietā, jo plastmasas plēve neiztur spēcīgu lietu. Atvērti maisi ir jāaizver.

PIEGĀDE

20 kg salizturīgā folijas maisiņā.

VIDES INFORMĀCIJA UN IZMETĪŠANA

Šuvju materiāls nedrīkst būt klasificēts kā bīstams saskaņā ar Vides ministrijas klasifikācijas un marķēšanas noteikumiem. Atlikumus nodod pārstrādes stacijā.

Šuvju materiālu nedrīkst izliet kanalizācijā. Šķīstošā hroma IV saturs ir mazāks par 2.

mg/kg cementa sausnas. Reducētājs ir aktīvs 18 mēnešus pēc iepakojuma datuma.

Iestāžu prasības nocietinātu teritoriju izveidei, uzturēšanai un javošanai var atšķirties valsts un vietējā līmenī. Tāpēc pirms kopīgu darbu uzsākšanas iepazīstieties ar piemērojamajiem valsts un/vai vietējiem noteikumiem.

DROŠĪBA

Drošības datu lapas var pieprasīt [šeit](#).

FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS

Graudu izmērs

0–1,5 mm



Manuāli

PIETEIKUMS

Šuvēm starp jauniem vai esošiem bruģakmeņiem (betona vai dabīgā akmens).

Ideāli piemērots terasēm, dārza celiņiem un piebraucamajiem ceļiem ar ierobežotu satiksmi. Lietošanai tikai uz nesaistītām virsmām. Tikai lietošanai ārpus telpām. Piemērots privātai lietošanai.

Paredzamais patēriņš: aptuveni 2,0 kg/m² ar 3 mm šuvēm.

Mūsu [seguma kalkulators](#) var palīdzēt aprēķināt nepieciešamo summu.


Minimālais šuves dziļums ir 40 mm. Šuves var būt no 3 līdz 10 mm platas.

LŪK, KĀ TO DARĪT

Brūģakmeņi tiek klāti uz ilgtspējīga grants un smilts slāņa saskaņā ar spēkā esošajiem bruģēšanas darbu standartiem.

Šuvju materiāls ir ūdeni caurlaidīgs, tāpat kā parastās šuvju smiltis. Tāpēc arī pamatnes slānim jābūt ūdens-

1. darbība



Šuvju aizpildīšanas laikā un pirmajās sacietēšanas dienās gaisa un augsnes temperatūrai jābūt vismaz 10 °C.

2. darbība



Gan laikapstākļi, gan substrāts
Lai šuve pilnībā sacietētu, tai jābūt sausai.

Šuve pirmās 24 stundas neiztur lietu (izņemot smalku smidzināšanu un rasu).

3. darbība

caurlaidīgs.

PĀRPUNKTOŠANA

DANSAND® polimēru bruģakmeņu remonts nav risinājums nezāles. Lai novērstu esošo nezāļu augšanu, visas nezāles - ieskaitot nezāļu saknes, pirms šuvju aizpildīšanas ir jānoņem. Notīriet šuvi tādā dziļumā, kas atbilst visa augstuma līmenim akmens. To var izdarīt, izmantojot šuvju tīrīšanas līdzekli. Varat arī izmantot augstspiediena tīrītāju, taču esiet uzmanīgi, lai nesabojātu pārklājumu vai apakšslāni. Piepildiet šuvi ar papildu špakteli.

APKOPE

Lai izvairītos no nezālēm un nobīdēm pārklājumā, šuvei vienmēr jābūt piepildītai līdz pilnam šuves malas augstumam un tai jābūt pilnībā attīrītai no augsnes un citiem organiskiem materiāliem. Pārklājumu tīra ar stingru slotu, un šuves tiek aizpildītas pēc nepieciešamības. Sūnas un aļģes var noņemt, piemērotiem līdzekļiem. Ekstrēmi laika apstākļi var izraisīt balti ziedi bruģakmeņu šuvēs un malās. Tomēr tie parasti noskalojas nākamās lietusgāzes laikā. Sāls nogulsnes var noņemt arī regulāri tīrot akmeņus.

KOMENTĀRI

- Ja pildmateriālu izmantojat krāsainam, porainam bruģim, tas var nosēsties nelielās iedobēs akmeņos, izraisot krāsas maiņu. To bieži var noņemt ar otu un ziepēm — skatiet mūsu tīrīšanas vadlīnijās, kā to izdarīt.
- Pirms darba uzsākšanas vienmēr sagatavojiet vismaz 0,5 m² lielu testa laukumu. Pildījuma materiāls neizturēs pastāvīgu ūdens eroziju.



Pārbaudiet laika prognozi iepriekš sākt darboties. Sajauciet saturu stikla burkā vai ķerrā tā, lai saistvielas tiek sajaukti ar silīcija smiltīm. Nekad nejauciet vairāku trauku saturu vairāk nekā divas somas vienlaikus.

4. darbība



Ar mīkstu slotu ieslaukiet špaktelēšanas materiālu šuvēs. Slauciet gareniski un pa diagonāli pa šuvēm, līdz tās ir pilnībā aizpildītas.

5. darbība



Pilnībā noslaukiet virsmu no liekā materiāla. Izmantojiet mīkstu slotu.

6. darbība



Sablīvējiet šuves, izmantojot vibrācijas plāksni – dariet to vismaz divas reizes. Izmantojiet aizsargājošu gumijas paklājiņu, lai aizsargātu bruģi. Pārbaudiet, vai šuve ir pilnībā sablīvēta – izmantojiet lāpstiņu. Lāpstiņu šuvē vajadzētu būt iespējams iespiest tikai vienu vai divus mm.

7. darbība



Ja nepieciešams, uzpildiet un pilnībā notīriet bruģi ar mīkstu birsti.

8. darbība



Samitriniet savienojumus ar dārza šļūteni, kuras uzgalis ir iestatīts uz smalku ūdens migla. Lejkannas nav piemērotas. **SVARĪGI!** Process jāatkārto pēc aptuveni 5 minūtēm. Samitriniet ne vairāk kā

maks. 20 m² vienlaikus. Samitrināšanu pārbauda, ieskrāpējot nedaudz javas. Pārliecinieties, ka šuve ir samitrināta visā tās augstumā, kas atbilst akmens augstumam.

Sāciet procesu no apakšējās malas. Izmantojot asu priekšmetu, pārbaudiet, vai šuves ir pilnībā samitrinātas. Laistot, esiet uzmanīgi. Nepārļaišiet. Pa pārklājumu var staigāt apmēram pēc 2 dienām, un tas var izturēt nelielu satiksmi apmēram pēc 3 dienām (sausā laikā un aptuveni 20°C temperatūrā).



DANSAND TOP LOCK®

Varianti: Antracīts - 600411, Dabīgs - 600612